

無電解金メッキ厚さ測定成績書

顧客 : (株)コスモテック

数量 : 8

モデル : HS-029-C0

Lot No : S/P

Sample

POM1 : $\mu\text{m Au}$				POM1 : $\mu\text{m NiP}$			
グループ	サンプル	日付	時間	グループ	サンプル	日付	時間
1	0.056	2013-03-05	2:39:58	1	4.533	2013-03-05	2:39:58
2	0.057	2013-03-05	2:40:38	2	4.603	2013-03-05	2:40:38
3	0.056	2013-03-05	2:41:18	3	4.420	2013-03-05	2:41:18
4	0.060	2013-03-05	2:41:58	4	4.519	2013-03-05	2:41:58
5	0.055	2013-03-05	2:42:38	5	4.465	2013-03-05	2:42:38
6	0.055	2013-03-05	2:43:18	6	4.412	2013-03-05	2:43:18
7	0.058	2013-03-05	2:43:58	7	4.453	2013-03-05	2:43:58
8	0.060	2013-03-05	2:44:38	8	4.655	2013-03-05	2:44:38
9	0.059	2013-03-05	2:45:18	9	4.418	2013-03-05	2:45:18
10	0.058	2013-03-05	2:45:58	10	4.694	2013-03-05	2:45:58

統計資料	POM1 : $\mu\text{m Au}$	POM1 : $\mu\text{m NiP}$
グループ数	10	10
平均	0.057	4.517
範囲	0.005	0.281
最小	0.055	4.412
最大	0.060	4.694